

BERMOCOLL E 351 X

Ethyl hydroxyethyl cellulose

Bermocoll® E 351 X是一种非离子水溶性纤维素醚。它提高了水性产品的粘稠度、稳定性和保水性。

规格

外观	发白的粉末
颗粒粒径	98 % ≤ 300 μm
含盐量	≤ 5 %
含水量	≤ 4 %

特性

pH值, 1%溶液	7
表面活性	弱的
20 °C时的粘度(Brookfield LV), 2%溶液	4250-6000 mPa.s

备注:

Bermocoll® E 351 X是一种中等粘度等级的乙基羟乙基纤维素。

应用

Bermocoll® E 351 X用于瓷砖填缝料, 以改善施工性、粘稠度、保水性和粘结强度。

存储

在密封的包装内, Bermocoll® E 351 X能够保存数年之久。在开封的包装内, Bermocoll® E 351 X的含水量将受空气的湿度影响。

包装和运输

像一些工业加工过的粉末材料一样, 纤维素醚粉尘是可燃的且可能引起粉尘爆炸。须将粉尘的形成控制在最小值, 小心处理以防止由于加热、火星、明火或热表面而导致被点燃。Bermocoll® E 351X用聚乙烯塑料袋包装, 净重为 20kg。我们建议彻底清空包装袋, 空袋可重复利用或焚烧。

安全和处理

Bermocoll® E 351 X被用作和其它粉末状的添加剂干混, 不能直接溶解在水中。在高于250°C (480°F)的温度下, Bermocoll® E 351 X将发生炭化。在高温下, 与明火接触, Bermocoll® E 351 X将以纤维素的特性缓慢燃烧。

认证

Nouryon Chemicals AG AG已获得了DIN EN ISO9001, ISO 14001和 OHSAS 18001认证。

我们出于善意提供所有关于本产品的信息和/或处理/使用建议, 并相信这些信息为可靠信息。但诺力昂对此类信息和/或建议之准确性和/完整性、对本品的适销性或针对于某特殊用途的适用性不提供任何担保, 也不承诺任何建议使用方式不会侵犯任何专利权。诺力昂对于因使用或参考本信息或使用本产品(或产品性能)而产生的任何问题, 不承担任何责任。此处的任何信息都不得被解读为授予任何专利许可或延长许可期限。用户必须通过测试或其他手段提前自行判断产品是否适用于其所需的用途。此处的信息取代此前发布之所有与本主题相关信息。用户只有在确保本文件(包括所有页眉、页脚)完整、未被修改, 且不会在未经授权的情况下被滥用的前提下, 才能转发、散播和/或复印本文件。不得将本文件复制粘贴到任何网站上。

Bermocoll®是Nouryon旗下的一个注册商标

联系我们

Nouryon Chemicals AG
Industriestrasse 17a
+41 41 469 69 69
+41 41 469 69 00 (传真)

Nouryon