

Perbenzox B 50

Peróxido de dibenzoíla, 50% com plastificante sem ftalato

Perbenzox B 50 é um peróxido de dibenzoíla apresentado sob a forma de uma pasta homogênea, contendo 50% de peróxido de dibenzoíla diluído. Perbenzox B 50 é utilizado como iniciador de polimerização de resinas de poliéster insaturada ou éster vinílicas.

Número CAS
94-36-0

N.º EINECS/ELINCS
202-327-6

Status no TSCA
listado no inventário

Peso molecular
242.2

Peróxido de oxigênio
ativo
6.61%

Especificações

Oxigênio ativo	3.24 - 3.37% %
Ensaio	49.0 - 51.0 %

Notas:

Perbenzox B 50 pode ser fornecido em 3 diferentes cores: Branco, Cinza e Rosa.

Aplicações

Perbenzox B 50 é utilizado como iniciador de polimerização de resinas de poliéster insaturada ou éster vinílicas pré-aceleradas. O promotor mais utilizado é o dimetil anilina (DMA). As principais características deste produto são a elevada resistência a flutuações de temperatura externa e o tempo de desmoldagem da peça relativamente curto. O transformador deve estar atento ao fato de que aceleradores de amina podem provocar uma espécie de coloração amarelada na peça final. Por ser fornecido em pasta, é mais fácil e seguro de aplicar do que os peróxidos de dibenzoíla em pó, uma vez que pode ser adicionado diretamente nas resinas. Perbenzox B 50 é utilizado principalmente em perfis pultrudados e massa plástica.

Estabilidade térmica

Os peróxidos orgânicos são substâncias termicamente instáveis, que podem sofrer uma decomposição autoacelerada. A temperatura mais baixa na qual pode ocorrer a decomposição autoacelerada de uma substância em sua embalagem original é a Temperatura de Decomposição Autoacelerada (TDAA). A TDAA é determinada de acordo com o teste de armazenamento do acúmulo de calor.

TDAA	50°C
Método	O teste de armazenamento do acúmulo de calor é um método de teste reconhecido para a determinação da TDAA de peróxidos orgânicos (consulte a publicação Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria - Nações Unidas, Nova York e Genebra).

Armazenamento

Devido à natureza relativamente instável dos peróxidos orgânicos, pode ser detectada uma perda de qualidade após um certo tempo. Para minimizar a perda de qualidade, a Nouryon recomenda uma temperatura de armazenamento máxima (Ts max.) para cada produto à base de peróxido orgânico.

Ts máx.	30°C
Nota	Quando armazenado nas condições de armazenamento recomendadas, o Perbenzox B 50 ficará dentro das especificações da Nouryon por um período mínimo de 12 meses após a entrega.

Embalagem e transporte

A embalagem padrão é um balde de PEAD para uma pasta de peróxido de 20 kg. A embalagem e o transporte atendem às regulamentações internacionais. Para saber a disponibilidade de outras quantidades embaladas, entre em contato com um representante da Nouryon. O Perbenzox B 50 é classificado como peróxido orgânico tipo E; sólido; Divisão 5.2; UN 3108.

Segurança e manuseamento

Mantenha os recipientes bem fechados. Armazene e manuseie o Perbenzox B 50 em local seco e bem ventilado, longe de fontes de calor ou de ignição e da luz solar direta. Nunca pese o produto na sala de armazenamento. Evite o contato com agentes redutores (por exemplo, aminas), ácidos, álcalis e compostos à base de metais pesados (por exemplo, aceleradores, secadores e sabões de metal). Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para obter mais informações sobre o armazenamento, uso e manuseio seguro do Perbenzox B 50. Essas informações devem ser cuidadosamente revisadas antes de aceitar este produto. A FISPQ está disponível no endereço <https://polymerchemistry.nouryon.com>.

Produtos majoritário de decomposição

Dióxido de carbono, ácido benzoico, benzeno, óxidos de carbono.

Todas as informações relacionadas a este produto e/ou as sugestões de manuseio e uso contidas neste documento são fornecidas de boa fé, as quais acreditamos ser confiáveis. A Nouryon, no entanto, não oferece garantia quanto à precisão e/ou suficiência de tais informações e/ou sugestões, quanto à comercialização ou adequação do produto a uma finalidade específica ou que qualquer uso sugerido não infringirá nenhuma patente. A Nouryon não aceita qualquer tipo de responsabilidade decorrente do uso ou confiabilidade destas informações ou do uso ou funcionamento do produto. Nada contido neste documento deve ser interpretado como concessão ou ampliação de alguma licença sob qualquer patente. O usuário deve determinar, por si mesmo, por meio de testes preliminares ou de outro modo, a adequação deste produto às suas finalidades. As informações contidas neste documento substituem todas as informações anteriormente emitidas sobre o assunto em questão. O usuário pode encaminhar, distribuir e/ou fotocopiar esse documento somente caso esteja inalterado e completo, inclusive todos os cabeçalhos e rodapés, devendo abster-se de qualquer uso não autorizado. É proibida a cópia deste documento para um site da web.

Perbenzox é uma marca registrada da Nouryon Chemicals B.V. ou afiliadas em um ou mais territórios.

Contate-nos

Europe, Middle East, India and Africa
Arnhem
polymerchemistry.nl@nouryon.com

Asia Pacific
Shanghai
PR China
polymerchemistry.ap@nouryon.com

Americas
polymerchemistry.na@nouryon.com

The logo for Nouryon, featuring the word "Nouryon" in a bold, orange, sans-serif font. The letter "N" is stylized with a vertical bar on its left side.